

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЧ»

Техническое описание

Штукатурка (микроцемент) ФОРЦА АКРИЛИКО

ТУ 20.30.11-006-54932740-2023

Производитель: ООО «ФИНЧ», Россия

Сверхпрочная штукатурка для пола и стен с эффектом бетона.

- для внутренних работ
- широкая область применения (квартиры, рестораны, магазины, клубы, офисы)
- использование на различных основаниях (нанесение на пол, стены, лестницы, ванные комнаты, кухни, столешницы, фартуки, душевые, мебель и предметы интерьера)
- не рекомендуется наносить покрытие в зонах с застойной водой и в чашах бассейнов!
- долгий срок службы
- без запаха
- размер зерна наполнителя Форца Акрилико 0,1-0,5 мм.

При необходимости, колеруется колером Metrico. Для дополнительной защиты покрывается защитным акрил-полиуретановым лаком Si, certo.

Технические характеристики

Назначение: для внутренних работ

Фасовка: 5 кг, 15 кг

Расход:

- 1 способ: 1,2 – 1,5 кг на 1 кв. метр в два слоя;
- 2 способ: 2-2,2 кг на 1 кв. метр в три слоя (с сеткой)

Слоёв нанесения: 1 способ - 2 (два), 2 способ – 3 слоя (с сеткой)

Инструмент для нанесения: кельма, шпатель

Межслойная сушка: 6 часов

Полное высыхание: 24 часа

Полный набор свойств: не ранее 28 суток; допускается с осторожностью эксплуатировать покрытие через 5-7 суток

Температура при нанесении: от 5 до 25 °С

Температура при хранении: от 5 до 35 °С

Срок хранения: 1,5 года

Химический состав: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода

Срок эксплуатации не ограничен.

Подготовка основания

Перед нанесением Форца Акрилика на пол и/или стены общественных или жилых помещений проверьте их качество.

- **Полы.** Черновой пол должен быть прочным, ровным, без глубоких рытвин и устойчивым к царапинам, оптимальная подготовка — это полусухая стяжка. Черновой пол должен полностью высохнуть: 1 см стяжки высыхает в течение около двух недель. Выравнивание черновой стяжки возможно только прочными составами на основе цемента. После подготовки, особенно если вы не уверены или сомневаетесь в их качестве, полы рекомендуем обработать Праймером Гидро.
- **Сырые зоны с прямым контактом воды.** Необходимо проклеить все примыкания стен и стяжки специальной лентой и сделать гидроизоляцию на основе цемента. Подготовку осуществлять материалами на основе цемента, устойчивыми к воздействию воды. После подготовки необходимо обработать Праймером Гидро.
- **Стены во влажных зонах** необходимо обработать грунтовкой Праймер Гидро. Подготовка оснований осуществляется материалами для влажных помещений.
- **Стены.** Стены должны быть ровными, без трещин, чистыми и сухими.

Оптимальные условия для нанесения состава: температура окружающей среды $+18^{\circ}\text{C} \div +22^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха – $50 \div 60\%$. Перед нанесением материала убедитесь в отсутствии сквозняков, зон усиленного охлаждения или нагрева.

Колеровка/подготовка материала

Перед нанесением материал можно заколеровать в общей массе на производстве или тонерами ACS metrico. Нужный цвет и его дозировка выбирается по фирменному каталогу в процессе формирования заказа.

Инструкция по нанесению

1 способ

Нанесение на поверхности в сухих помещениях (стены, потолки)

Тип основания: пористые минеральные поверхности (цементосодержащие штукатурки, шпатлевки, гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, бетон); поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными лакокрасочными материалами; фанера, МДФ, ОСП и т.п.

Этап 1

Универсальный грунт глубокого проникновения Easy Fix

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: минимум 1 час

Расход: 100-120 гр/м²

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунтовка Праймер Гидро

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: 4 часа

Расход: 120-210 гр. /м²

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесение можно выполнять кистью, валиком. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Этап 3

Штукатурка Форца Акрилико

Слоёв нанесения: 2 (два)

Межслойная сушка: 6 часов

Полное высыхание: 24 часа

Инструмент для нанесения: кельма, шпатель

Материал нанести тонким слоем (в размер зерна) с помощью металлической кельмы. Оставить на 4-6 часов перед нанесением второго слоя. Нанести второй слой состава аналогично первому, тщательно выравнивая поверхность металлической кельмой (не полировать светлые цвета-могут появиться темные пятна). Для получения более гладкой поверхности и ее уплотнения покрытие после полного высыхания (не менее 24 часов) отшлифовать вручную или при помощи шлифовальной машинки (диски 80-100). Очистить ошлифованную поверхность от пыли.

Этап 4

Универсальный грунт глубокого проникновения Easy Fix

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: минимум 1 час

Расход: 100-120 гр/м²

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков, до полного насыщения поверхности. Излишки грунта удалить.

Этап 5

Защитный лак акрил-полиуретановый Si, Certo матовый/глянцевый

Слоёв нанесения: обычно 2

Время сушки каждого слоя: минимум 4 часа

Инструмент для нанесения: кисть, валик

После полного высыхания грунта Easy Fix (через 2-3 часа, но не позже 24 часов) нанести первый слой защитного лака Si,certo. При нанесении лака в мокрых зонах ванных комнат и санузлах предварительно пройдитесь кистью в местах стыковки и примыкания стен и\или пола, вокруг и в углах воронки слива. Второй слой лака можно наносить через 4 часа, но не позже 24 часов.

2 способ

Нанесение на полы (в сухих зонах и во влажных зонах), и на поверхности (стены и потолки) во влажных зонах.

Этап 1

Универсальный грунт глубокого проникновения Easy Fix

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: минимум 1 час

Расход: 100-120 гр/м²

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунтовка Праймер Гидро

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: 4 часа

Расход: 120-210 гр/м² (в зависимости от способа укладки сетки)

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесение можно выполнять кистью или валиком. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Способ 1

На пол рекомендуем уложить стеклотканевую антищелочную фасадную сетку (размер ячейки 4,5*4,5 мм) на свеженанесенный и высохший слой Праймер Гидро. Расход грунтовки: 120-130 гр/м² (1 л/1 кг материала на 7,7-8,3 м²).

Укладка сетки на стены – при необходимости.

Штукатурка Форца Акрилико

Слоёв нанесения: 3 (три)

Межслойная сушка: 6 часов

Полное высыхание: 24 часа

Инструмент для нанесения: кельма, шпатель

Материал нанести тонким слоем (в размер зерна) с помощью металлической кельмы. Оставить на 4-6 часов перед нанесением второго слоя. Нанести второй слой состава аналогично первому, тщательно выравнивая поверхность металлической кельмой (не полировать светлые цвета-могут появиться темные пятна). Оставить на 4-6 часов перед нанесением третьего слоя. Для получения более гладкой поверхности и ее уплотнения покрытие после полного высыхания (не менее 24 часов) отшлифовать вручную или при помощи шлифовальной машинки (диски 80-100). Очистить ошлифованную поверхность от пыли.

Этап 4

Универсальный грунт глубокого проникновения Easy Fix

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: минимум 1 час

Расход: 100-120 гр/м²

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков, до полного насыщения поверхности. Излишки грунта удалить.

Этап 5

Защитный лак акрил-полиуретановый Si, Certo матовый/глянцевый

Слоёв нанесения: обычно 2

Время сушки каждого слоя: минимум 4 часа

Инструмент для нанесения: кисть, валик

После полного высыхания грунта Easy Fix (через 2-3 часа, но не позже 24 часов) нанести первый слой защитного лака Si,certo. При нанесении лака в мокрых зонах ванных комнат и санузлах предварительно пройдитесь кистью в местах стыковки и примыкания стен и\или пола, вокруг и в углах воронки слива. Вторым слоем лака можно наносить через 4 часа, но не позже 24 часов.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен

быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами штукатурок, растворителей и разбавителей. Осторожно, едкое! Раздражает слизистые оболочки. При нанесении материала используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки) и глаз (очки). На открытые участки кожи необходимо нанести защитный крем. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.