

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЧ»

Техническое описание

Штукатурка декоративная СТРУКТУРА ПЕСЧАНАЯ

ТУ 20.30.22-012-54932740-2024

Производитель: ООО «ФИНЧ», Россия

Эластичная штукатурка для внутренних и наружных работ. Позволяет создавать декоративные эффекты: старых стен, карты мира и т.д. Фракция наполнителя 0,25 - 0,3 мм. Толщина готового покрытия не менее 0,5 мм. Колеровка материала осуществляется вручную при помощи тонера Метрико. Для получения эффекта тёмных вкраплений допускается добавление в финишный слой наполнителя Люмен Миса содержащий частицы слюды разного размера.

Технические характеристики

Назначение: для внутренних и наружных работ

Фасовка: 1,4 кг, 14 кг

Расход: от 0,8 кг на 1 м²

Слоёв нанесения: 1-2 слоя

Инструмент для нанесения: кельма, шпатель, валик, краскопульт

Разбавление: материал готов к применению, не требует разбавления водой

Межслойная сушка: 6 часов

Полное высыхание: 24 – 48 часов

Полный набор свойств: не ранее 7 суток

Температура при нанесении: от 5 до 25 °С

Температура при хранении: от 5 до 35 °С

Срок хранения: 1.5 года

Химический состав: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, наполнители, целлюлозные волокна, пигмент, вода

Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Недопустимо использование финишных шпатлевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Допускается наличие на поверхности мелких дефектов (царапин, сколов и т.д.), т.к. они будут скрыты последующими слоями декоративной отделки.

Колеровка материала

Перед нанесением материал можно заколеровать в общей массе на производстве или тонерами ACS metriso. Нужный цвет и его дозировка выбирается по фирменному каталогу в процессе формирования заказа.

Инструкция по нанесению

Этап 1

Универсальный грунт глубокого проникновения Фикс Супер

Слоёв нанесения: 1 (один)

Полное высыхание: минимум 2 часа

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Перед нанесением, материал разбавляется водой в соотношении 1 литр грунтовки к 1-1,5 литрам воды. Степень разбавления выбирается в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности: 1:1 - для поверхностей со старой краской или плохо впитывающих; 1:3 - для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью; 1:5 - для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунтовка Фон

Слоёв нанесения: 2 (два)

Межслойная сушка: 6 часов

Полное высыхание: 24 часа

Инструмент для нанесения: кисть, валик

Нанесение можно выполнять кистью, валиком или краскопультом. Допускается разбавление грунтовки Фон водой до 10% по массе. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Материал наносится так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте материал в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Этап 3

Штукатурка Структура Песчаная

Слоёв нанесения: 1- 2 слоя

Межслойная сушка: 6 часов

Полное высыхание: 24 часа

Инструмент для нанесения: кельма, валик, краскопульт

Штукатурку Структура Песчаная тщательно перемешать при низких оборотах. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла стены, двигаясь к правому нижнему. Штукатурку можно наносить в 1-2 слоя в зависимости от желаемого эффекта. Перед нанесением материал можно заколеровать в общей массе на производстве или тонерами ACS metrico. Нужный цвет и его дозировка выбирается по фирменному каталогу в процессе формирования заказа.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал представляет собой неопасное нетоксичное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками и штукатурками на водной основе. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.