

RIGENERA

ВОДНАЯ ЭМАЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ

Серия 873

ОПИСАНИЕ

Отделка поверхности из комбинированных материалов, идеально подходит для плитки, душевых поддонов и раковин, металлических элементов, ламината, мебели и аксессуаров в интерьере. Быстро и легко обновляет интерьер без специальной подготовки поверхности. Средство создает полуглянцевое, равномерное покрытие, чрезвычайно устойчивое к царапинам и износу. Отделка подходит для покраски автомобильных боксов и частных гаражей. Эпоксидный состав обеспечивает высокую химическую стойкость к обычным бытовым моющим средствам. Соответствует требованиям Регламента ЕС 852/2004 по гигиене пищевых продуктов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Известковые и цементные штукатурки
- Керамические поверхности
- Сантехника
- Ламинаты
- Металлические поверхности
- Пластиковые материалы
- Дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RIGENERA - это двухкомпонентное средство.

-Компонент А: эпоксидная смола в водном растворе

-Компонент В: отвердитель в водном растворе

-Растворитель: вода

-Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:

Компонент А белый = 1,38±0,05 кг/л.

Компонент А прозрачный = 1,25±0,05 кг/л

Компонент В = 1,05±0,05 кг/л.

-Внешний вид: полуглянцевый

-Срок годности после смешивания: 2 часа при 20 °C

-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажности): на ощупь в течение 4 часов; для нанесения след. слоя через 12 часа и не позднее 48 часов.

-Классификация качества воздуха в помещениях: А+

-Соответствует НАССР согласно требованиям Рег. ЕС 852/2004

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности:

- Убедитесь, что срок выдержки поверхности составляет не менее 28 дней.
- Проверьте состояние поверхности. Поверхность должна быть прочной. В противном случае обеспечить реконструкцию или консолидацию с помощью специальных средств.
- Удалите, почистив щеткой или смыв возможные выделения.
- В случае старых покрытий удалите отслаивающиеся и не плотно прилегающие участки, при этом верхние слои известки или темперной краски следует полностью удалить путем тщательного смачивания поверхности и скабливания или использования мойки высокого давле-

ния.

- Устранить неровности поверхности. Отверстия, растрескивания, трещины и углубления внутри можно обработать BETOMARC 9450150 или RASAMIX 9440160 или средствами на цементной основе.

- Отшлифовать штукатурку и заполненные впадины наждачной бумагой.

- Удалите пыль, налет и другие отложения с помощью щетки.

- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 Detergente 4810222 и COMBAT 333 Risanante 4810333.

- Приступите к нанесению RIGENERA на сухую основу в соответствии с инструкциями.

Другие поверхности: Наносить REGENERА на чистую и сухую основу. Перед применением, поверхности должны быть обработаны следующим образом:

- Керамика, плитка, ламинат: тщательная очистка поверхностей бытовыми моющими средствами.

- Черные металлы: обезжиривание поверхности специальными разбавителями, шлифование, обработка специальными продуктами, такими как PRIMER 1630307, на участках с ржавчиной.

- Цветные металлы, алюминий и оцинкованные листы: обезжиривание поверхности.

- Дерево, ПВХ, пластик: поверхности отшлифовать с помощью абразивной губки типа scotch-brite или наждачной бумаги номер 1000.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Минимум +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: Минимум +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

-На время сушки и обрабатываемости очень влияет температура: при низких температурах время увеличивается, а при высоких - сокращается.

-Наносить в условиях полного отсутствия пыли.

-Ориентировочный расход: 10-12 м²/л на слой для гладких поверхностей со средней абсорбцией. Рекомендуется провести предварительное практическое испытание на специальной основе для определения расхода.

-Способ нанесения:

Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, валик из мелкозернистой губки, распылитель.

Слои: 2.

Пропорции для катализа по объему: 1,6 часть компонента А + 1 часть компонента В

Пропорции для весового катализа: 100 г компонента А + 48 г компонента В

Разбавить полученную смесь (А+В) водой: 10% для обработки кистью и валиком; 30% для распыления.

Пример нанесения кистью и валиком: (0,5 л компонента

RIGENERA

ВОДНАЯ ЭМАЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ

Серия 873

А + 0,3 л компонента В) добавить 80 мл воды.

Пример нанесения кистью и валиком: (100 г компонента А + 48 г компонента В) добавить 12 г воды.

Пример разведения для нанесения распылителем: (0,5 л компонента А + 0,3 л компонента В) добавить 240 мл воды.

Пример разведения для нанесения распылителем: (100 г компонента А + 48 г компонента В) добавить 36 г воды.

Для пластмасс используют следующее соотношение катализа: 100 г Комп. А + 60 г Комп. В

-Не добавляйте больше воды, чтобы продлить срок обработки смеси.

-Смешивать (катализировать) и использовать одну упаковку за раз (комп. А+ комп. В).

-Для того, чтобы избежать образования темных участков, наносите продукт непрерывно, избегая подкрашивания кистью или валиком на уже окрашенной поверхности, когда продукт начинает образовывать пленку.

-Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.

-Продукт можно повторно окрашивать таким же продуктом.

-Тщательно соблюдайте пропорции смешивания.

-Соблюдайте время высыхания перед нанесением следующего слоя.

-Химическая и механическая стойкость достигаются через 7 дней после нанесения.

КОЛЕРОВКА

Компонент А доступен в белом варианте (0019) и прозрачной основе (0062), оба варианта можно колеровать в колеровочной системе.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС):

Категория A/j: двухкомпонентный продукт (на водной основе): 140 г/л (2010).

Содержит не более 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Вызывает раздражение на коже. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать аллергическую реакцию на коже.

Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Для дополни-

тельной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная водная эмаль для обновления плитки и комбинированных поверхностей в интерьере
Двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе RIGENERA серии 873, наносится на уже подготовленные поверхности по крайней мере в 2 слоя с минимальным расходом 180 мл/кв.м.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che la rappresentata informazione è fondata sui migliori risultati del nostro опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.