

ЗАО «АВС Фарбен»
Испытательная лаборатория

Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский район, с. Бугаёвка, ул. Ломоносова, д.
84 тел./факс: 8473 300 36 30 E-mail: sertificat@abcfarben.ru
Аттестат аккредитации RA.RU 21HB84 Протокол № 1604-(2) от 16 апреля 2021г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
ЗАО «АВС ФАРБЕН»
А.В. Пушкарная
16.04.2021г

Протокол лабораторных испытаний

№ 1604 (2) от «16» апреля 2021г.
на 2-х страницах.

Наименование продукции: Лак акриловый двухкомпонентный Дурата

Номер партии: 2-21 Дата изготовления: 16.01.2021 г.

Дата начала испытания: 31.03.2021г.

Дата окончания проведения испытания: 16.04.2021г.

НД на продукцию: б/н

Основание для проведения испытания:

Стойкость к статистическому воздействию жидкостей

Испытания проводились на соответствие:

ГОСТ 9.403-80

Заказчик:

Директор по маркетингу Группы Компаний «АВС Фарбен» Стрекалина Екатерина Олеговна

Испытательное оборудование и средства измерения:

Эксикатор, деревянная пластина, дистиллированная вода

Процедура отбора образцов: образец взят из арбитражной пробы выпускаемой промышленной партии.

Условия проведения испытаний:

- Температура (ИВТМ-7 м до 26.01.2022 г.) 20°C
Относительная влажность – 65 %

**ЗАО «АВС Фарбен»
Испытательная лаборатория**

Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский район, с. Бугаёвка, ул. Ломоносова, д.
84 тел./факс: 8473 300 36 30 E-mail: sertificat@abcfarben.ru
Аттестат аккредитации RA.RU 21HB84 Протокол № 1604-(2) от 16 апреля 2021г.

1.1. Результаты испытаний:

На деревянную пластину нанесли лак кистью в два слоя. Выдержка отверждения после высыхания до степени «3» при температуре 20°C – 96 часов, после чего поместили пластину в эксикатор с дистиллированной водой

Наименование показателя	Метод испытания	Фактический результат
Стойкость к статистическому воздействию жидкостей, час	ГОСТ 9.403-80	384 часа постоянного контакта с водой

Вывод:

Исходя из полученных результатов Лак двухкомпонентный Дурата устойчив к воде и может применяться для проведения ремонтных работ в помещениях с повышенной влажностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию;
- частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Начальник ИЛ ЗАО «АВС Фарбен»



А.В. Пушкарная

Инженер-испытатель ИЛ ЗАО «АВС Фарбен»

О.Н. Селивёрстов