

Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский район, с. Бугаёвка, ул. Ломоносова, д.
84 тел./факс: 8473 300 36 30 E-mail: sertificat@abcfarben.ru
Аттестат аккредитации RA.RU 21НВ84 Протокол № 1611-(1) от 16 ноября 2021г.



Протокол лабораторных испытаний

№ 1611 (1) от «16» ноября 2021г.
на 2-х страницах.

Наименование продукции: Лак акриловый двухкомпонентный Дурата

Номер партии: 2-21 Дата изготовления: 16.11.2021 г.

Дата начала испытания: 18.10.2021г.

Дата окончания проведения испытания: 22.10.2021г.

НД на продукцию: б/н

Основание для проведения испытания:

Стойкость к резким перепадам температур

Испытания проводились на соответствие:

ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85).

Заказчик:

*менеджер по развитию продаж декоративных покрытий компании ABC Farben
Коломенский Александр*

Испытательное оборудование и средства измерения:

Термостат, криостат

Процедура отбора образцов: образец взят из арбитражной пробы выпускаемой промышленной партии.

Условия проведения испытаний:

- Температура (ИВТМ-7 м до 26.01.2022 г.) 20°C
Относительная влажность – 65 %

ЗАО «АВС Фарбен»
Испытательная лаборатория

Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский район, с. Бугаёвка, ул. Ломоносова, д.
84 тел./факс: 8473 300 36 30 E-mail: sertificat@abcfarben.ru
Аттестат аккредитации RA.RU 21HB84 Протокол № 1611-(1) от 16 ноября 2021 г.

1.1. Результаты испытаний:

На гипсокартонные подложки нанесены декоративные материалы (1- нанесена декоративная штукатурка «Александрия», 2- нанесена декоративная штукатурка с эффектом «короед» - подложки с штукатурками выдержали четверо суток, затем на обе подложки с декоративными материалами нанесли лак «Дурат», после нанесения лака подложки выдержали в течение 7 дней до полного набора твёрдости лака и поместили испытательное оборудование для проверки стойкости к резким перепадам температур.

Очередность перемещения и температурные диапазоны прописаны в таблице №1.
Таблица №1.

Наименование показателя	Метод испытания	Фактический результат
Один цикл +60°С – 1 час; -40°С – 1 час; перерыв между циклами 15 минут.	ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85)	Проведено 10 циклов

Вывод:

Исходя из полученных результатов Лак двухкомпонентный Дурата устойчив к резким перепадам температур и может применяться на фасадах. При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать температурный диапазон (+20°С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию;
- частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Начальник ИЛ ЗАО «АВС Фарбен»



А.В. Пушкарная