

STRONG 10

СТРОНГ 10

СУПЕРСТОЙКАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ГРЯЗИ И ПЛЕСЕНИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

STRONG 10 - суперстойкая шелковисто-матовая краска на водной основе с высокими водоотталкивающими свойствами и низкой загрязняемостью. Рекомендуется для окрашивания помещений с повышенной влажностью, а также внутренних помещений с высокими гигиеническими требованиями (больницы, детские и лечебно-профилактические учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности), стен и потолков в кухнях, ванных и жилых комнатах.

STRONG 10 легко наносится, без запаха, образует прочное шелковисто-матовое покрытие. Обладает высокой белизной, отличной укрывистостью и износостойкостью. Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел. Выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих средств. Содержит антисептик и грязеотталкивающую добавку.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытием на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие
- поверхности из дерева и металла при использовании соответствующего грунта
- обои под покраску

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя разделу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие поверхности, а также на имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав: минеральный наполнитель, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, загуститель, целевые добавки.

-Стойкость к мокрому истиранию >10 000 (двойные проходы мокрой щеткой)

- Моющая способность – 1 класс
- Степень блеска 11-15 (угол 85°), шелковисто-матовая
- Класс пожарной опасности - КМ1
- Плотность - 1,50±0,05 кг/л
- Вязкость - 50-60 с (чашечный вискозиметр с диаметром сопла 8 мм)
- Массовая доля нелетучих веществ - 66% ±2
- Укрывистость – 85,10% (толщина мокрого слоя 100 мкм), 98% (толщина мокрого слоя 300 мкм)
- Высыхание (при 20°C и относительной влажности 65%): поверхностное – не более 1 часа; повторное окрашивание – через 2 часа
- Все заявленные свойства краска приобретает после 14 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стен:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- Удалить при помощи щетки возможные осыпающиеся участки старой краски. Устраниć с помощью щетки скопления пыли.
- Все неровности должны быть зашпатлеваны, трещины необходимо расширить и заполнить уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности.
- Нанести один слой настенного акрилового грунта на водной основе **UNIFIS** или микронизированного грунта без растворителей **MICROFIS**.
- Далее нанести материал **STRONG 10** согласно инструкции по нанесению.

* (Разведение грунта и количество его нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

ARCODECOR
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Лакокрасочный завод «Радуга»

Производитель красок и декоративных покрытий, г. Новосибирск, ул. Сиби-ряков-Гвардейцев, 49а
+7 383 315-12-12, www.arcdecor.ru

STRONG 10

СТРОНГ 10

СУПЕРСТОЙКАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ГРЯЗИ И ПЛЕСЕНИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Температура окружающей среды: Мин. +15°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +15°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульть.

- Количество слоев: минимум 2 слоя

- Перед применением тщательно перемешать

- Разведение водой – не более 5%

- При применении краскопульта разведение зависит от типа используемого аппарата и давления в нем.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.

- Расход материала: 5-6 кв.м./л в два слоя для базы А, 4-5 кв.м./л в два слоя для базы С при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

КОЛЕРОВКА

Возможно получение светлых, средних и насыщенных оттенков при использовании для колеровки базы А (белая) и С (прозрачная)

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

УПАКОВКА

0.9 л, 2.7 л, 9.0 л.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной таре 24 месяца с даты изготовления при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как

арсодекор
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Лакокрасочный завод «Радуга»

Производитель красок и декоративных покрытий, г. Новосибирск, ул. Сиби-ряков-Гвардейцев, 49а
+7 383 315-12-12, www.arcdecor.ru