



PU Varnish

Полиуретановый лак на водной основе, двухкомпонентный

7.18

Стр.: 3

113120.1.A.17



Matt



Satin



Gloss



Описание

Высококачественный и специального состава водорастворимый лак, двухкомпонентный. Основан на полиуретановых смолах. Обнаруживает высокую адгезию на надлежащим образом подготовленных поверхностях и развивает очень хорошую химическую и механическую устойчивость.

Цель использования

Идеален для защиты продукта Deco Cire. Может также быть использован на деревянных поверхностях, на штукатурке, на видимом бетоне и в качестве защитного лака – на подготовленных надлежащим образом металлических поверхностях. Без запаха и не колеруется. Предназначен только для профессионального пользования.

Характеристики продукта

- > Новотехнологичные полиуретановые водорастворимые смолы.
- > Высокий показатель адгезии.
- > Высокий показатель устойчивости к химическим факторам (например, бытовые загрязнения).
- > Высокая механическая устойчивость.
- > Высокий показатель устойчивости к внешним погодным условиям.
- > Длительная жизнеспособность.

Оттенки

Имеется бесцветный и не колеруется

Расход (укрывистость)

10-12 кв.м/л (Расход может меняться в зависимости от способа покраски, а также и от абсорбции поверхности).

Предлагаемые системы покраски

новые поверхности	Продукт	Слои нанесения
Грунтовка	Используется тот же продукт.	1 слой- с разбавлением до 10% водой по объему
Финишное покрытие	PU Varnish	1-2 слоя с разбавлением водой до 5% по объему

Покраска защиты системы Deco Cire наносится не ранее, чем через 4 дня после финишного слоя продукта Deco Cire.

Упаковка:

3lt / 9lt > A-компонент
0,3lt / 0,9lt > A-компонент



Основы:

—



Простерилизовать перед употреблением.



Расход (укрывистость):
10 - 12m²/lt



Время высыхания:
1-1,5 часов
(поверхностно)



Нанесение :
валиком



Нанесение :
кистью



Условия нанесения

Нанесение осуществляется при температуре от 12 до 30 градусов Цельсия и при максимальной относительной влажности 75%.

Рекомендации для нанесения

Продукт наносится с помощью валика или кисти при температуре от 12 до 30 градусов Цельсия и при максимальной относительной влажности до 75%. Не наносить продукт на влажные поверхности или при ожидании дождя в течение 48 часов. Хорошо перемешать содержание А-компонента. Затем влить туда же содержание В-компонента. Перемешивать 2-3 минуты для того, чтобы состав стал однородным. Далее разбавить раствор желаемым количеством воды. Дать смеси отстояться в течение 5 минут. Затем продукт может быть сразу же использован. Время жизнеспособности смеси - 3,5 часа при температуре 25 град. Цельсия. ВНИМАНИЕ : нет четкого показателя для более длительной жизнеспособности смеси, но после 3,5 часов продукт не сохраняет свои свойства. Во время нанесения хорошо работать инструментом, не оставляя толстый слой продукта. Для более сильной защиты поверхность должна быть полностью покрыта продуктом, не оставляя мелких пор или участков без удовлетворительного количества продукта.

Подготовка поверхности

Поверхности для нанесения продукта должны быть сухими, без масел, жиров и инородных и отшелушивающихся материалов, пыли, цементных покрытий. Ранее неокрашенные поверхности из цемента должны «созреть» в течение 28 дней до покраски.

Технические условия

Удельный вес	А-компонента	1,03 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811).
	В-компонента	1,10 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811).
	Смеси	1,04 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811).
Вязкость	Смеси: 70 K.U. ± 5.	
ph	Смеси: 8,2 ± 0,2.	
Соотношение компонентов	10% по объему В-компонента в А-компоненте.	
Расход (кроющая способность)	10-12 m²/lt (в зависимости от вида поверхности и способа покраски)	
Время высыхания	Поверхности от 1 до 1,5 часов в зависимости от погодных условий. Глубинное высыхание — не ранее, чем через 24 часа (Это время может быть более длительным в зависимости от температуры и влажности). Полные свойства устойчивости продукта к химическим средствам образуются через 7 дней.	
Нанесение следующего слоя после предыдущего	Через 3, а не после 72 часов. Если будет повторное нанесение продукта через период более 72 часов, предыдущий слой необходимо обработать наждачкой.	
Время жизнеспособности смеси	3,5 часа при 25 градусов Цельсия.	
Блеск	20 units (угол 60 O) (полумат)	
Растворитель	вода.	
Разбавление	разбавление водой на 10% по объему — если речь идет о первом слое (как грунтовка) и на 5% по объему — если речь идет о финишных покрытиях.	

Упаковка:

3lt / 9lt > А-компонент
0,3lt / 0,9lt > А-компонент



Основы:

—



Простерилизовать
перед
употреблением.



Расход
(укрывистость):
10 - 12m²/lt



Время высыхания:
1-1,5 часов
(поверхностно)



Нанесение :
валиком



Нанесение :
кистью



СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА/ДИРЕКТИВЫ ЕС 2004/42/ЕС:

ЭТАП II. Подкатегория I. Специальные двухкомпонентные покрытия. Предельный показатель ЛОС (летучих органических соединений) = 140 gr/lt, разбавление : водой до 10 % по объему, максимальный показатель Л.О.С. = 140 gr/lt (разбавленный - готовый к использованию продукт).

Хранение

Хранить в герметично закрытых контейнерах (ёмкостях) и защищать от мороза. Для более длительного хранения продукт лучше хранить в закрытом помещении во избежание воздействия на него перепадов очень низких или очень высоких температур, а также и условий высокой влажности.

Рекомендации для предосторожности -предотвращение воздействий на окружающую среду

Данный продукт предназначен только для профессиональных пользователей. Остатки краски и загрязненная тара подлежат утилизации как опасные отходы в соответствии с местными правилами. Всегда носить надлежащие защитные очки, перчатки и средства защиты дыхания. Использовать продукт в соответствии с рекомендациями, указанными на этикетке. Для большей информации в отношении опасности продукта и рекомендациями предосторожности -просите и ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта до его использования.

Упаковка:

3lt / 9lt > А-компонент
0,3lt / 0,9lt > А-компонент



Основы:

—



Простирелизовать
перед
употреблением.



Расход
(укрывистость):
10 - 12m²/lt



Время высыхания:
1-1,5 часов
(поверхностно)



Нанесение :
валиком



Нанесение :
кистью



Качество нашей продукции гарантировано Системой менеджмента вышеупомянутой фирмы, которая признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001 и ISO 14001. Вышеуказанная информация обоснована на нашем многолетнем опыте и лабораторных проверках, которые имеют своей единственной целью только описание продукта и определение его нанесения. Не смотря на все это, конечный пользователь должен проверить пригодность продукта для предназначенного использования. Наша компания не несет никакой ответственности за любые ущербы или повреждения, которые будут вызваны в том случае, когда продукт будет нанесен ошибочно или будет использован не в соответствии с инструкциями по его применению.

Страница 3 из 3
113120/V1

BERLING A.B.E.E.
ЗАВОД КРАСОК

INOFITA VIOTIAS, почтовый индекс : 32011
Тел. : +30 22620 31663, факс : +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / ЛИНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!

