



23/06/2025

ООО Лакокрасочный завод «Радуга»  
630088, г. Новосибирск, ш. Советское, зд. 1а, помещ. 201  
тел./факс: (383) 315-12-12, 315-00-88  
E-mail: info@kraski-raduga.ru

## **Краска ВД-АК 2022** **Arcobaleno Design Matt**

**Тип:**

Акриловая водоразбавляемая краска.

**Назначение:**

Предназначена для окраски внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, древесноволокнистые и древесно-стружечные материалы, дерево, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными ЛКМ. Образует покрытие, стойкое к мытью с неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами. Содержит грязеотталкивающую добавку.

БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в насыщенные тона.

БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона.

**Технические характеристики:**

Расход, м<sup>2</sup>/л:

5-6 (база А)

4-5 (база С) на зашпатлеванные поверхности.

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:

Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения;

59 (база А);

53 (база С);

1,40 (база А);

1,30 (база С);

Плотность, кг/л, не менее:

2

Вязкость по вискозиметру Кребса-Штормера, сР, не менее:

2000;

Степень перетира, мкм, не более:

15;

Время высыхания, ч, не более:

1, (при +20°C, и влажности 65%);

Степень глянца при 85°, ед, не более:

3,2

Глубокоматовая;

Базис:

А и С;

Цвет:

Колеруется по системам «ARCOBALENO 124 цвета», «MONICOLOR», «NCS», «RAL», «COLORIS» и др.;

Класс стойкости при влажном истирании:

1;

Тара, л:

0,9; 4,5; 9,0.

Способ нанесения:

кисть, валик, распылитель при температуре не ниже +10°C;

**Применение:**

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабодержащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание с помощью грунта MICROFIS или UNIFIS, в зависимости от требований. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5% Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +15°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

**Хранение:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

**Очистка инструмента:**

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

**Меры предосторожности:**

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

**Охрана окружающей среды и утилизация отходов:**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**Нормативные документы:**

ТУ 20.30.11-001-49075239-2022;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.HC.01.008.E.000212.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности  
RU C-RU.ПБ68.В.01145/22

**Примечания:**

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.