



29/10/2025

## Краска «MULTICOLORE»

### Тип:

Акриловая водоразбавляемая краска для создания декоративных покрытий с эффектом мозаики

### Назначение:

Рекомендуется для высококачественной декоративной отделки интерьеров и фасадов всех типов зданий, включая лечебно-профилактические учреждения. Может быть использована для мест общего пользования в школах (коридоры, рекреации и т.п.), оформления интерьеров гостиниц, банков, кафе, офисов, а также жилых помещений и т.д. Образует матовое многоцветное покрытие, скрывает неровности и дефекты окрашиваемых поверхностей.

Для наружных и внутренних работ.

### Технические характеристики:

Расход, г/м <sup>2</sup> , примерно	0,5-2 м <sup>2</sup> /кг
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:	Зависит от метода нанесения, качества подготовки поверхности, тона подложки, желаемого декоративного эффекта;
Плотность, кг/л, не менее:	10;
Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа*с, не менее:	1,0;
Степень перетира, мкм, не более:	9000;
Время высыхания, час, не более:	20;
Цвет	1, (при +20°C, и влажности 65%);
Класс стойкости при влажном истирании:	Цветной. Колеруется по специальному каталогу;
Тара, кг	1;
Способ нанесения:	5,0; 10,0;
Состав:	Распылитель, валик, шпатель; минеральный наполнитель, стирол-акриловая дисперсия, вода, загуститель, целевые добавки.

### Применение:

Поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, масел и иных загрязнений. Слабо держащееся ранее окрашенное основание должно быть удалено. Все трещины и сколы должны быть тщательно зашпатлеваны и обработаны укрепляющим грунтом UNIFIS или глубоко проникающим грунтом MICROFIS. В качестве подложки нанести краску STRONG 10, заколерованную в необходимый цвет. После полного высыхания нанести краску Multicolore. Перед применением краску аккуратно перемешать взбалтыванием или переливая из одной емкости в другую. Не использовать для перемешивания миксеры или иные механические устройства, не рекомендуется разбавлять водой. Наносить распылителем с диаметром сопла 2-3 мм и давлением 2,5-3,5 атм. Допускается наносить крупнопористым валиком или металлическим шпателем. Рекомендуется сделать пробные выкрасы. Температура краски, основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +15°C.

Время высыхания: 1 час при t+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

### Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

### Хранение:

Защищать от мороза. Не допускать прямого попадания солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной таре – 24 месяца от даты изготовления. Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркой «зима».

### Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

### Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

### Нормативные документы:

ТУ 20.30.11-047-49075239-2020;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.HC.01.008.E.000205.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности  
 RU C-RU.ПБ37.В.00471/21.

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.