



02/10/2024

ООО Лакокрасочный завод «Радуга»
 630088, г.Новосибирск, ш. Советское, зд. 1а, помещ. 201
 тел./факс: (383) 315-12-12, 315-00-88
 E-mail: info@kraski-raduga.ru

Штукатурка «Perline»

Тип:

Акриловая водоразбавляемая штукатурка с эффектом микробисера

Назначение:

Для декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей. Позволяет создавать декоративные покрытия с эффектом перламутрового микробисера. Для внутренних работ.

Колеруется водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

Технические характеристики:

Фракция, мм:	0,1;
Расход, м ² /л:	4-6, зависит от качества подготовки и вида поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:	40;
Плотность, кг/л, не менее:	1;
Вязкость по В3-4, с, не менее:	100;
Время высыхания (при +20 °C, и влажности 65%), ч, не более:	1, зависит от толщины и структуры покрытия;
Степень глянца:	Перламутровая;
Цвет:	Белый;
Способ нанесения:	Кисть, морская губка, валик;
Состав:	Полимерные микросфера, вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки;
Тара, л:	0,9; 2,7.

Применение:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer, грунтом Unifis или грунтом Microfis. Далее необходимо нанести грунт Colore Struttura, заколерованную в нужный цвет. Перед применением штукатурку тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Все заявленные свойства штукатурка приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Рекомендуется сделать пробные выкрасы.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима». Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки штукатурки, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Нормативные документы:

ТУ 20.30.11-046-490752239-2020;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.HC.01.008.E.000211.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности RU C-RU.ПБ37.В.00472/21.

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и во всех возможных способах применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.