

ARTECO' 7

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

ARTECO' 7

ГРУППА:

краски, создающие эффект под старину

ОБЛАСТЬ

отделка внутренних помещений красками на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1020 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: = = =

расход: 1 л на 7-8 м² (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

эстетический эффект: матовый сатинированный и металлизированный цвета по каталогу

упаковка: 1 л - 2,5 л - 5 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 3-4 часа при 20°C

при нанесении в = = =

качестве второго слоя:

на глубине: 24-36 часов при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

краска на водной основе для внутренних работ, характеризующаяся разнообразием и впечатляющей эстетикой создаваемых эффектов. Получаемые декоративные эффекты многообразны и варьируют от классического рисунка до цветочных узоров и изысканного эффекта «металлик». После полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. Через 15 дней после нанесения допускается мойка водой и обычными моющими средствами.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Старые стены. Удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую краску с поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. Затем заштукатурьте обрабатываемую поверхность, используя подходящую штукатурку. Когда штукатурка высохнет - примерно через 4 часа при температуре 20°C - нанесите в качестве фиксирующего материала один слой грунтовки Primag 600, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primag 600, разведенной в воде на 15-20 %. Если же краска на поверхности не является отслаивающейся, после того как высохнет штукатурка, нанесите один слой грунтовки Primag 600, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску ARTECO' 7.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Новые стены. Тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность, используя подходящую штукатурку. После высыхания штукатурки, примерно через 4 часа при 20°C, обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки Primag 600, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску ARTECO' 7.

разведение: продукт готов к использованию

коэффициент катализа: = = =

НАНЕСЕНИЕ:

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

время жизни: == =
тип: кистью или пластиковым шпателем
кол-во слоев: 1-2

Для получения цвета и эффекта по каталогу необходимо тщательно смешать ARTECO' 7 с точным количеством красящей пасты COLORI'. В качестве альтернативы можно выполнить колерование с помощью тинтометрической системы VALCLONE. Для последующего получения металлизированных оттенков необходимо добавить продукт L50, поставляемый в емкостях 0,100 л или 0,500 л, предлагаемый с 6 различными тональностями. Для изменения цвета частиц краски ARTECO' 7 следует добавить продукт P40, поставляемый в емкостях 0,280 л, предлагаемый с 11 различными цветовыми оттенками.

С помощью краски ARTECO' 7 можно получить следующие декоративные эффекты:

Эффект «Классика»: ARTECO' 7 + COLORI'.

Эффект «Классика металлик»: ARTECO' 7 + COLORI' + L50.

Эффект «Цветочный рисунок»: ARTECO' 7 + COLORI' + P40.

Эффект «Цветочный рисунок металлик»: ARTECO' 7 + COLORI' + L50 + P40.

Эффект «Классическая старина»: плавно нанесите и разотрите продукт на небольшой участок поверхности (приблизительно 1-2 кв. м) при помощи кисти PV 76. Техника применения заключается в нанесении краски во всех направлениях с чередованием движений кисти слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх, чтобы краска оказалась равномерно распределена по поверхности. Примерно через 5-10 минут при 20°C пройдитесь по уже нанесенному покрытию сухой кистью PV 76, легкими поверхностными мазками смещая частицы краски к незаполненным участкам. Когда гладкая часть окрашенной поверхности высохнет, а рельефные частицы еще будут сырыми (примерно через 10 минут), слегка разгладьте ARTECO' 7 пластиковым шпателем PV 77, перемещая его в разные стороны и крест-накрест. **ПРИМЕЧАНИЕ:** На сильно шероховатых, пористых и т.п. поверхностях наносите ARTECO' 7 только кистью PV 76, не используя пластиковый шпатель PV 77, при этом в одинаковой степени будет обеспечен эффект старины.

Эффект «Мрамор с прожилками»: наносите краску диагональными, вертикальными или же горизонтальными мазками, используя кисть PV 76. Техника применения, соблюдение которой очень важно для получения эффекта прожилок мрамора, заключается в нанесении краски в одном и том же направлении короткими мазками длиной примерно 10-15 мм. Примерно через 15-20 минут при температуре 20°C после нанесения краски, когда гладкая часть окрашенной поверхности высохнет, а рельефные частицы еще будут сырыми, разгладьте поверхность пластиковым шпателем PV 77, слегка надавливая на рельефные частицы и раздавливая их находящимся в наклонном положении шпателем и двигая его в том же направлении, в которое наносились описанные выше мазки.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

SC 00153

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00153, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 5

Июль 2012 г.