

PRIMER 900

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

PRIMER 900

ГРУППА:

Грунтовка на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

легко наносимая краска на водной основе серого цвета для внутренних работ

СОСТАВ:

специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие воздухопроницаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1500 ± 30 г/л при 20°C

расход: 1 л на 14-15 м² при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

стабильность: 24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C

цвета: серый

упаковка: 0,500 л - 1 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 2 часа при 20°C

при нанесении в 4-6 часов при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине: 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Грунтовка на водной основе серого цвета, необходимая для достижения, при внутренних, так и наружных работах, декоративных эффектов, как создаваемых при использовании краски Klondike. Primer 900 легко наносится, отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: НАНЕСЕНИЕ:

разведение: продукт готов к использованию

тип: кистью - валиком - краскопультом

кол-во слоев: 1-2 или больше с нанесением на всю поверхность

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Старые стены. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем нанесите на поверхность фиксатор, соответствующий типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 900 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike.

Новые стены. Очистите и при необходимости тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите один слой фиксатора, соответствующего типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 900 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike.

SC 00219

Основания из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенной стали. Тщательно обезжирьте основание и обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой и чистой. Нанесите один слой грунтовки, соответствующей типу основания, затем нанесите один слой грунтовки Primer 900. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike.

Новые основания из стали (необработанной). Обезжирьте основание, тщательно удалив возможные слои ржавчины, затем нанесите один слой (или несколько слоев) подходящего антикоррозийного средства. Когда оно высохнет, нанесите один слой грунтовки Primer 900. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00219, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Июль 2012 г.