



Prima Lavato

АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА С НАНОСЕРЕБРОМ

Моющаяся полуматовая особо прочная краска на основе акриловой дисперсии для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещения, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

Свойства

- Стойкая к влажности и загрязнениям.
- Идеальна для коридора, кухни, ванной.
- Создает безупречное паропроницаемое покрытие.
- Защищает от плесени и грибка.

Класс истирания	Белизна	Укрывистость	Блеск
1 класс	L 97	95 г/м ²	19

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков, бетонных, оштукатуренных, гипскартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей в жилых и общественных помещениях. Подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер).

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Prima Lavato краска акриловая моющаяся	наносится кистью, валиком или краскораспылителем	0,09-0,12 л/м ² . Наносить в 2-3 слоя.	Время высыхания - 2 часа.

Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 5% от объема краски.
2. После отведения стыков и примыканий кистью, сразу же пройдите эти места небольшим валиком во избежание мазков от кисти. Тщательно подбирайте валики по длине ворса, так как каждый из них образует различную шагрень.
3. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°С - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

дисперсия акриловая, пигменты, концентрат наночастиц серебра, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до - 30°С не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 24 месяца - база А; 12 месяцев - база С с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-002-47800877-2003

Фасовка

0,9л; 2,5л; 4,5л; 9л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru