

# Структура песчаная

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для внутренних и фасадных работ

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней.

## РАСХОД

14 кг на 17,5 м<sup>2</sup>

## ХРАНЕНИЕ

Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 градусов и не выше +35. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

## НАНЕСЕНИЕ

В материал Структура песчаная при необходимости добавить тонер ACS metrico и хорошо перемешать с помощью строительного миксера (ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ!). Затем кельмой (движениями снизу-вверх) материал нанести на подготовленную поверхность в зависимости от типа основания:

А. Пористые основания (оштукатуренные поверхности и т.п.)

1. Нанести грунтовку Фикс-супер.
2. После полного высыхания грунтовки (минимум 3 часа) нанести грунт Фон
3. После высыхания грунтовки (минимум 3 часа) нанести штукатурку Структура песчаная.

Б. Непористые основания (фанера, ОСБ плита и т.п.)

1. Нанести грунтовку Фикс-супер.
  2. После высыхания грунтовки (минимум 3 часа) зубчатым шпателем нанести эластичную клеевую шпатлевку (толщина слоя 1 мм).
  3. Наклеить армирующую стеклотканевую сетку (ячейка 5x5мм) путем вдавливания ее в шпатлевку.
  4. Нанести эластичную клеевую шпатлевку поверх армирующей сетки (шпателем на сдир).
- ВАЖНО!!! Операции 2, 3, 4 выполняются в 1 этап.
5. После полного высыхания шпаклеванной поверхности нанести грунт ФОН.
  6. После высыхания гранту нанести штукатурку структура «Песчаная».

Отделочные работы выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при влажности воздуха не выше 80%.

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные отличия. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а также делать пробный выкрас перед нанесением.